




Morlan S.A.

Rua 14, 1126 · Orlândia · SP · Brasil
(16) 3820-4038 | 3820-4104
53.309.795/0001-80 · Indústria Brasileira



www.gradilmorlan.com.br



Gradil
Morlan



CERTIFICADO DE CALIDAD - GRADIL MORLAN

PANELES

Revestimiento	PVC alta adherencia		
Espesor del Revestimiento PVC Alta Adherencia	Capa mínima 250µ (micra) mm²		
Galvanización	Paneles confeccionados con alambres galvanizados a fuego (inmersión en caliente)		
Rigidización	Provisto de dobladura en "V" para rigidización mecánica		
Límite de Resistencia	Límite de resistencia de 60 a 80 kgf/m² para alambres longitudinales y transversales		
Ø Hilo Horizontal (mm)	3,80 mm interno y 4,30 mm revestido		
Ø Hilo Vertical (mm)	3,80 mm interno y 4,30 mm revestido		
Malla (cm)	5 x 20 cm		
Ancho (m)	2,50 m		
Colores (RAL)	Azul (RAL 5010)	Negro (RAL 9005)	
	Blanco (RAL 9003)	Verde (RAL 6005)	
	Gris metalizado (RAL 7040)	-	
Altura (m) x Peso (kg)	Altura (m)	Peso (kg)	Nº de Dobladuras
	1,03	7,00	2
	1,53	10,35	3
	2,03	13,60	4
	2,43	15,85	4

POSTES

Revestimiento	PVC alta adherencia				
Espesura mín. Revestimiento	Capa mínima 250µ (micra)				
Galvanización	Galvanizados a fuego (inmersión en caliente)				
Postes Rectangulares Metálicos Dimensiones (mm)	60 x 40 mm				
Espesor mín. de la chapa (revestido)	1,70 mm - chapas de acero galvanizado (por proceso continuo de inmersión en caliente)				
Tipo de Fijación	Fijadores de nylon con protección anti UV y tornillos con resistencia de 200 kg en acero inoxidable				
Tapa de los Postes	Poseen un cierre superior en tapa plástica con protección anti UV				
Colores (RAL)	Azul (RAL 5010)	Negro (RAL 9005)			
	Blanco (RAL 9003)	Verde (RAL 6005)			
	Gris metalizado (RAL 7040)	-			
Tipos de Base	Soldada – para instalación amurada en concreto o tierra				
	Atornillada – chapa metálica galvanizada y revestida con PVC alta adherencia, midiendo 150 x 150 mm, con espesor de 5 mm, con 4 agujeros de 12 mm para fijación a través de pernos				
Dimensiones	Altura Soldado (m)	Peso (kg)	Altura Atornillado (m)	Peso (kg)	Nº Fijadores
	1,50	3,75	1,08	3,45	3
	2,00	4,98	1,58	4,70	4
	2,60	6,57	2,08	5,95	6
	3,20	8,00	2,48	6,95	7

TEST

Control de test

Las muestras son controladas con los siguientes test: Test Saltspray 500 horas, hecho por el Instituto Falcão Bauer.
http://gradilmorlan.com.br/laudo_morlan.pdf