




Morlan S.A.
Rua 14, 1126 · Orlândia · SP · Brasil
SAC 08000 55 4515
53.309.795/0001-80 · Indústria Brasileira



www.morlan.com.br



**Gradil
Morlan**



CERTIFICADO DE QUALIDADE - GRADIL MORLAN

PAINÉIS

Revestimento	PVC alta aderência		
Espessura Mín. do Revestimento PVC de Alta Aderência	300 µ (micra)		
Galvanização	Painéis confeccionados com arames zincados a fogo (imersão à quente)		
Enrijecimento	Munidos de curvatura em "V" para enrijecimento mecânico		
Tensão de Ruptura do Arame	60 a 85 kgf/mm ² para arames longitudinais e transversais		
∅ Fio Horizontal (mm)	4,50 mm interno e 5,10 mm revestido		
∅ Fio Vertical (mm)	4,50 mm interno e 5,10 mm revestido		
Malha (cm)	5,0 x 20 cm	Fio 5,10 mm	
Largura (m)	2,50 m		
Cores (RAL)	Azul (RAL 5005)	Preto (RAL 9005)	
	Branco (RAL 9016)	Verde (RAL 6005)	
	Cinza Metálico (RAL 7045)	-	
Altura (m) x Peso (kg)	Altura (m)	Peso (kg)	Nº de Curvaturas
	1,03	9,50	2
	1,53	14,00	3
	2,03	18,30	4
	2,43	21,90	4

POSTES

Revestimento	PVC alta aderência				
Espessura Mín. Revestimento	300 µ (micra)				
Galvanização	Zincados a fogo				
Postes Retangulares Metálicos Dimensões (mm)	60 x 40 mm				
Espessura Mín. da Chapa (revestido)	2,00 mm - chapas de aço zincado (por processo contínuo de imersão a quente)				
Tipo de Fixação	Fixadores de nylon com proteção anti UV e parafusos com resistência de 200 kg em inox				
Tampa dos Postes	Possuem fechamento superior em tampa em nylon com proteção anti UV				
Cores (RAL)	Azul (RAL 5005)		Preto (RAL 9005)		
	Branco (RAL 9016)		Verde (RAL 6005)		
	Cinza Metálico (RAL 7045)		-		
Tipos de Base	Chumbada - para instalação em broca de concreto ou coluna				
	Parafusada - chapa metálica galvanizada e revestida com PVC alta aderência, medindo 150 x 150 mm, com espessura de 5 mm, com 4 furos de 12 mm para fixação através de chumbadores				
Dimensões	Altura Chumbado (m)	Peso (kg)	Altura Parafusado (m)	Peso (kg)	Nº Fixadores
	1,50	3,25	1,08	3,10	3
	2,00	4,30	1,58	4,20	4
	2,60	5,70	2,08	5,30	6
	3,20	6,90	2,48	6,30	7

TESTE

Controle de Teste

As amostras são controladas com os seguintes testes:
Teste Saltspray 500 horas, feito pelo Instituto Falcão Bauer.

Aponte o celular para o QR Code e acesse o Laudo Falcão Bauer em nosso site ou clique aqui para ser direcionado ao conteúdo.

